



Битумные мастики
Монтажные пены
Герметики и клеи
Рулонная кровля
Пергамин

127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд,
дом 1, строение 43
+7 (495) 255-01-37
www.ant-snab.ru

Клей для зеркал Soudal 47A

47A – готовый к применению влагостойкий клей для зеркал и стекол на основе синтетических каучуков и растворителей.

Клей предназначен для приклеивания зеркал и стекол высокого качества ко всем строительным поверхностям.

Может применяться для крепления керамического кафеля, полистирольных панелей и изоляционных материалов.

Soudal 47A отличается высокой силой соединения и отличной сцепляемостью со всеми строительными поверхностями, за исключение полипропилена и полиэтилена.

Стандартная упаковка – туба 280 мл, в коробке 15 шт.



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Консистенция	паста	
Механизм отверждения	физическое высыхание и кристаллизация	
Образование поверхностной пленки (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)	ок. 15	минуты
Плотность	1,23	г/см ³
Термостойкость после отверждения	от -20 до +60	°C

Условия применения

Поверхности, на которые будет наноситься клей Soudal 47A должны быть сухими, очищенными, обеспыленными и обезжиренными.

Проводить работы рекомендуется при температуре от +5°C до +30°C.

Способ применения

Клей для зеркал наносится с помощью ручного выдавливающего пистолета.

Наносите клей на поверхность зеркала или стекла полосами. Прижмите к поверхности и сразу разъедините. Подождите 15 минут, а затем снова соедините и сильно прижмите.

В случае приклеивания больших стекол или зеркал, нанесите клей на всю поверхность при помощи зубчатого шпателя. Подождите 15 минут, а затем соедините поверхности и сильно прижмите.

Очистка неотвержденного клея производится с помощью ацетона или уайт-спирита.

Техника безопасности

Внимательно изучите информацию на этикетке перед применением. Руководствуйтесь стандартной промышленной техникой безопасности. Используйте перчатки и защитные очки.

Обеспечьте хорошую вентиляцию в месте проведения работ. Избегайте контакта клея с кожей. В случае попадания на кожу, немедленно промойте обильным количеством воды.



Битумные мастики
Монтажные пены
Герметики и клеи
Рулонная кровля
Пергамин

127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд,
дом 1, строение 43
+7 (495) 255-01-37
www.ant-snab.ru

Держите клей вне пределов досягаемости детей.

Хранение

Срок хранения клея для зеркал Soudal 47A составляет 12 месяцев в заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре +5°C до +25°C.