



Битумные мастики
Монтажные пены
Герметики и клеи
Рулонная кровля
Пергамин

127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд,
дом 1, строение 43
+7 (495) 255-01-37
www.ant-snab.ru

Пергамин П-250

ТУ 5774-017-92560066-2011

Пергамин П-250 – это рулонный беспокровный изоляционный материал, который производится путем пропитки картона плотностью не менее 125 г/м² нефтяными битумами. Изготавливается в соответствии с техническими условиями.

Пергамин недорогой, простой в использовании пароизоляционный и влагоизоляционный материал. Легок в транспортировке и хранении.

Пергамин П-250 может использоваться в качестве пароизоляции для временных зданий и сооружений, как ветроизоляционный материал.

Также применяется в качестве упаковочного материала в станкостроительной промышленности. Широко используется в сельском хозяйстве.

Может быть использован в качестве подкровельной пароизоляции при ремонте и устройстве кровельных покрытий.

Стандартная упаковка – рулон 15 м².



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Площадь рулона	15	м ²
Масса основы	125	г/м ²
Справочная масса рулона	3,0	кг
Водопоглощение, не более	10	% по массе
Температура гибкости на брусе радиусом 10 мм, не ниже	+20	°С

Способ применения

Пергамин приклеивается на холодную или горячую битумную мастику.

Допускается механическая фиксация материала с последующим нанесением битумной мастики на места фиксации.

Показатели пожарной опасности

- Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244
- Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402
- Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032

Хранение

Хранение и транспортировка материала Пергамин П-250 допускается только в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.